

TEFROTEX® 500

Schiffsfußboden

**Unterboden für textile Beläge im Innenbereich,
für Nassbereiche nur auf Anfrage**

Eigenschaften:

- extrem leicht
- sehr gute Haftung an vorbehandelten Stahl-, Alu- und verzinkten Decksflächen.
- begehbar nach 4-5 Stunden (20 °C)
- einkomponentig
- leicht verarbeitbar

Untergrundvorbereitung:

Alle Decksflächen müssen mit einem tragfähigen 2K-EP-Shopprimer versehen sein, der 1x mit TEFROTEX® SF-HAFTVERMITTLER behandelt wird. Andere Decksarten und höhere Schichtdicken auf Anfrage.

Technische Daten:

Schichtdicke:	1 – 30 mm *
Dichte:	ca. 0,55 kg/m ² /mm
Festigkeiten:	
an Prismen 4 x 4 x 16 cm - nach 28 Tagen	
Druckfestigkeit:	ca. 6,0 N/mm ²
Biegezugfestigkeit:	ca. 2,5 N/mm ²

Brandverhalten:

TEFROTEX® 500 erfüllt die Anforderungen des FTP-Codes Teil 6.

* (zugelassene Schichtdicke kann abweichen)

25. Juli 2012, Revision 2.0

