

# Produktdatenblatt

## FREESE Hydrostop

Hochreaktives Spezialprodukt zur Abdichtung von Wassereinbrüchen

### Eigenschaften

Beschleunigter, quellfähiger Abdichtungsmörtel für die Abdichtung von Fließstellen. Wasserdicht und frei von korrosionsfördernden Stoffen.

### Einsatzgebiete

Zur Abdichtung von aktiven Wasserfließstellen in Mauerwerk und Beton.

### Untergrund

Geeignet für Untergründe aus Beton, Ziegel, Kalksandstein. Auch für vorgeschädigte, salzbelastete Untergründe. Vorgeschädigte Untergründe werden bis auf die tragfähige Bausubstanz abgetragen, Risse und wasserführende Fugen ggfs. keilförmig ausgestemmt, um eine optimale Verkrallung des Dichtungspulvers zu erreichen.

### Technische Daten

Basis: Zemente, Quarzsand, Additive  
Frühbelastbar nach ca. 5 Minuten  
Verarbeitungstemperaturen: 5 - 30 °C  
Festmörteldichte: ca. 1,5 kg/l

### Verarbeitung

FREESE Hydrostop wird von Hand mit Wasser und in kleiner Menge zu einem plastischen, formbaren Mörtel angerührt. In der Regel werden Portionen von ca. 300 (Wasserzugabe ca. 70 g) angerührt und verarbeitet. Der plastisch formbare Mörtel wird zügig von Hand zu einem knollenartigen Klumpen geformt und innerhalb der Verarbeitungszeit von ca. 3 - 5 Minuten in die abzudichtende Leckstelle eingepresst und kurz gehalten. sobald der Mörtel sein plastische Konsistenz verloren hat ist die Leckstelle abgedichtet.

### Verbrauch

Ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>

### Gebinde

5 kg und 15 kg Kunststoffeimer

### Lagerung

12 Monate, kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde bei 5 - 30 °C.

## **Allgemeine Hinweise**

Alle vorgenannten Kennwerte und Verbrauchsangaben sind unter Laborbedingungen ermittelt worden. Bei der Verarbeitung auf der Baustelle können abweichende Werte resultieren. Niedrige Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Reaktion des Materials! Die minimale angegebene Verarbeitungstemperatur ist einzuhalten. Es dürfen keine weiteren Materialien zugegeben oder Mischungsverhältnisse verändert werden.

## **Sicherheitshinweis**

Sicherheitsdatenblatt beachten.

## **Allgemein**

Dieses Produktdatenblatt ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Materialien in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Produktdatenblatt beschrieben werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Gültigkeit hat nur das Produktdatenblatt in seiner neuesten Fassung.